

Wood Impregnation 9005 Aqua

Karta techniczna
Styczeń 2016
Page 1/2



- » do użytku na zewnątrz
- » przeciwdziała sinieniu i gniciu
- » zmniejsza zjawisko kurczenia i pęcznienia drewna
- » do zastosowania pod powłoki na bazie wody

Właściwości:

SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua jest wysokiej jakości impregnatem ochronnym do drewna o działaniu zapobiegawczym, na bazie wody, do użytku na zewnątrz, bez kontaktu z ziemią (klasa użytkowa 2 lub 3). Stanowi ochronę przeciw sinieniu i gniciu. SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua wnika szczególnie głęboko w powierzchnię drewna, jest gotowym do użycia, zapobiegawczo-ochronnym środkiem do drewna (PT 8).

SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua spełnia standard norm europejskich:

- EN 113 działanie zapobiegawcze przeciw grzybom niszczącym drewno (gnicie)
- EN 152 działanie zapobiegawcze przeciw grzybom przebarwiającym drewno (sinienie)

Odcienie kolorów:

9005 Bezbarwny

Zakres zastosowania

SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua służy do zabezpieczenia drewna na zewnątrz przed gniciem i sinieniem. Stosuje się zapobiegawczo przeciw gniciu i sinieniu - do drewna nie obciążonego statycznie, nie mającego kontaktu z podłożem (np. okna, żaluzje, drzwi, pergole, zewnętrzne konstrukcje drewniane) – według normy EN 113 i EN 152

Ograniczenia w zastosowaniu:

Nie nadaje się do drewna, które ze względu na swoją funkcję jest w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami. Nie stosować do drewna, które ma stały kontakt z ziemią a przez to jest ciągle narażone na wilgoć lub nieustannie podlega działaniu słodkiej lub słonej wody. Środek jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie pozwolić, aby przedostał się do kanalizacji lub do naturalnych zasobów wodnych.

Przygotowanie:

Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha (maksymalna wilgotność 18%) oraz oczyszczona z powłok. Ewentualne farby zeszlifować. Stosować wyłącznie na drewnie nieprzemarzniętym (impregnat nie wnika w przemarznięte drewno).

Sposób zastosowania:

SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua jest gotowa do użycia.

Dobrze wymieszać – nie rozcieńczać.

Pokrywanie:

Pokrywanie przy użyciu SAICOS Flat Brush, SAICOS Aqua-Roller, ewentualnie SAICOS Universal roller „Small”. Warstwę nakładać na drewno suche i nieprzemarznięte, intensywnie – w miarę możliwości ze wszystkich stron.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.

Wskazówka:

Przed kolejnym powlekaniami, pierwsza warstwa musi być całkowicie sucha. SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua nie jest powłoką wykończeniową. Zanim drewno zostanie wystawione na działanie warunków atmosferycznych, jego powierzchnia musi być pokryta warstwą wykończeniową. SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua może być powlekane wszelkimi farbami do drewna na bazie wody.

Najlepsza temperatura podczas stosowania: Między 8 °C a 25 °C.

Wydajność na liter:

1 liter na ok. 6 - 12,5 m² na gładkim drewnie.
Zależne od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Liczba warstw:

1 x SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua.

Nakładana ilość:

80 - 160 ml/m², dla spełnienia norm europejskich EN 113 i EN 152.

Czas schnięcia:

Ok. 18 godzin. Zadbaj o dobrą wentylację.
Po użyciu, dobrze zamknąć pojemnik.

Czyszczenie narzędzi:

Dokładnie umyć wodą.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 18 miesięcy. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Wood Impregnation 9005 Aqua

Karta techniczna

Styczeń 2016

Page 2/2



Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.98 - 1.05 g/cm³

Czas wypływu: 18 - 23 sekund, pojemnik 3 mm, DIN 53211

Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Szkodliwe dla organizmów wodnych, w środowisku wodnym wykazuje długoterminowe działanie. Unikać kontaktu z skórą, oczami i ubraniem. Unikać przedostawania się do środowiska. Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. W ciągu użytkowania nie jeść, pić lub palić. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Środki do ochrony drewna zawierają substancje biobójcze, służące ochronie drewna przed szkodnikami. Środek można stosować wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania, tam gdzie możliwe jest zapewnienie środków ochronnych. Niewłaściwe użytkowanie może być szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska.

Zawiera:

IPBC; propikonazol. Może wywołać reakcje alergiczne.

baua: DE-2012-MA-08-00109 BAG: SZID 336511

Karta charakterystyki wydawana na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla gruntujących lakierów utwardzanych (Kat. A/i): 30 g/l (2010).

SAICOS Wood Impregnation 9005 Aqua zaw. max 30 g/l VOC.

GISCODE: HSM-LV10

GGVSEB/ADR -/-

Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de